



ZESTAW NAPRAWCZY

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 144 Zestaw naprawczy 250g

CHARAKTERYSTYKA:

W skład zestawu wchodzi żywica poliestrowa - 242g, utwardzacz - 8g, mata szklana - 0,25 m². Zestaw przeznaczony jest do wypełniania ubytków materiału (powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub korozji), wzmocnienia i usztywniania powierzchni wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych i innych. Uzyskany po utwardzeniu poprawnie wykonany laminat jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, benzyny, smarów, rozcieńczonych kwasów oraz wysokich temperatur (do 80°C); posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, może być szlifowany i pokrywany szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania powłoki o odpowiedniej gładkości.

PODŁOŻE:

- stal,
- drewno
- metal
- laminaty poliestrowe,
- aluminium,
- stare powłoki lakierowe

Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:



Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.



Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.


PRZYGOTOWANIE MATY SZKLANEJ:



Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak aby mata zachodziła co najmniej 2 cm poza granicę uszkodzonego miejsca



PRZYGOTOWANIE ŻYWICY:



Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitej barwy 100 części wagowych żywicy poliestrowej z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Czas nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 10-15 minut w 20°C.

NANOSZENIE:



Nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem na oczyszczone miejsce.



Nałożyć matę, docisnąć i przesycić żywicą za pomocą pędzla **lub wałka**. W zależności od uszkodzenia można nałożyć kilka warstw.

Minimalna temperatura pracy 10°C. Nie wlewać do puszki niezużytej, wymieszanej z utwardzaczem żywicy.

CZAS WYSYCHANIA:



45 minut/20°C. Po utwardzeniu powierzchnię laminatu można obrabiać mechanicznie lub wyrównać za pomocą szpachłówki poliestrowej

Temperatura poniżej 20°C wydłuży czas wysychania.

SZLIFOWANIE:



Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80 - P120.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Żywica – ciecz barwy lekko żółtej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: 540 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.



STOSOWANY UTWARDZACZ:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta.

Czyszczenie sprzętu:

Rozpuszczalnik NITRO marki POLFILL.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantujemy określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.

LERG SA

Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data: 03.07.2019

Wydanie nr: II