AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY STANDARD 2K MS 2:1

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 193	Akrylowy lakier bezbarwny STANDARD 2K MS 2:1 500 ml
43 196	Utwardzacz NORMAL STANDARD 1:2 250 ml
43 197	Utwardzacz FAST STANDARD 1:2 250 ml
43 168	Akrylowy lakier bezbarwny STANDARD 2K MS 2:1 1 l
43 172	Utwardzacz NORMAL STANDARD 1:2 500 ml
43 213	Utwardzacz FAST STANDARD 1:2 500 ml
43 169	Akrylowy lakier bezbarwny STANDARD 2K MS 2:1 5 l
43 173	Utwardzacz NORMAL STANDARD 1:2 2,5 l
43 250	Utwardzacz FAST STANDARD 1:2 2,5 l
43 146	Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych 500 ml
43 230	Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych 5 l

CHARAKTERYSTYKA:

Ekonomiczny lakier samochodowy przeznaczony do napraw całościowych oraz miejscowych. Bardzo dobra rozlewność, łatwość aplikacji oraz niedługi czas wysychania umożliwiają szybką i bezproblemową naprawę lakierniczą. Odporność na działanie promieni UV oraz zmiennych warunków atmosferycznych gwarantuje bardzo dobry wygląd i trwałość powłoki. Lakier Standard jest bardzo łatwy w polerowaniu przy zastosowaniu ogólnie dostępnych systemów polerskich. Doskonale sprawdza się na starszych pojazdach.

PODŁOŻE:

wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe lakiery bazowe

PRZYGOTOWANIE LAKIERU:

		Proporcje mieszania objętościowo	
		Bez rozcieńczalnika	Z rozcieńczalnikiem
L+U+R	Lakier	2	2
	Utwardzacz	1	1
	Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych marki **POLFILL**	0 %	5%
Wymieszać dokładnie lakier z utwardzaczem, w razie potrzeby dodać rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych ponownie mieszając, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.			

Nie należy przekraczać zalecanych ilości rozcieńczalnika i utwardzacza.
Aby uzyskać najwyższą jakość powłoki zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych marki **POLFILL**

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA:

		Bez rozcieńczalnika	Z rozcieńczalnikiem
S	Lepkość natryskowa DIN 4/20°C	16 – 17 s	15 – 16 s

NANOSZENIE:

	Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1.2 – 1,4 mm przy ciśnieniu zalecanym przez producenta sprzętu.	
	Liczba warstw:	2
	Trwałość mieszanki:	1 godzina w 20°C
	Czas odparowania między warstwami:	10 - 12 minut w 20°C
Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 10°C i wilgotności względnej nie większej niż 75%.		

CZAS WYSYCHANIA:

	Pyłosuchość:	30 minut w 20°C		
		5 minuty w 50°C		
	Twardość użytkowa:	14 godzin w 20°C		
		45 minut w 50°C		
		Promiennik IR	Wygrzewanie wstępne (Flash-off)	3 - 4 min
			Wygrzewanie pełne (Full-bake)	8 - 10 min
			Po zakończeniu suszenia odczekać kilka minut w celu ostudzenia elementu po czym proces wygrzewania pełnego należy powtórzyć.	
	Wygrzewanie promiennikiem rozpocząć nie wcześniej niż po 10 min od aplikacji ostatniej warstwy.			
	Pełne utwardzenie:	4 doby		

	Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas utwardzania.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o rozpuszczalnikowo-estrowym zapachu.
Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 840 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 25°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Stosować wyłącznie z utwardzaczem przeznaczonym do lakieru akrylowego Standard 2K MS 2:1 marki **POLFILL**: Normal lub Fast w prawidłowych proporcjach.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych marki **POLFILL**
Rozpuszczalnik NITRO marki **POLFILL**

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data: 08.07.2019
Wydanie nr: II